



## KRAFT COMFORT INTERIOR

Vopsea lavabilă pentru interior

Fișa Tehnică Nr. 57 / 05.2008

Rev. 7 / 25.07.2018

Vopsea lavabilă albă, mată, pentru pereți și tavane. Se aplică ușor și are putere bună de acoperire.

### DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru finisarea suprafețelor de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips-carton, zidărie, tencuială, beton sau ciment.

| CARACTERISTICI  | BENEFICII   |
|---|---|
| <p>Aderă bine la suport<br/>Se aplică ușor și nu stropește la roluire<br/>Are grad ridicat de alb<br/>Se poate nuanța</p> | <p>Economie de timp<br/>Rezistență în timp<br/>Putere buna de acoperire<br/>Circa 600 nuante pastel din sistemul de nuanțare computerizat KRAFT</p> |

### CARACTERISTICI TEHNICE

| PARAMETRU   | VALOARE   | STANDARD                               |
|---|---|--|
| Densitate (Kg/L)  | 1,45 – 1,65   | ISO 2811                               |
| Substanțe nevolatile (%)  | 61 ± 2  | ISO 3251                               |
| Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm, (cP)                          | 8.000 – 10.000  | ISO 2555                               |
| pH  | 8 – 10  | SR ISO 10523/1997                      |
| Grad de alb, Wi   | Min. 90   | SR ISO 6504-3 / 2003;<br>ASTM E 313-05 |
| Indice de îngălbenire, Yi   | Max. 1  | SR ISO 6504-3 / 2003;<br>ASTM E 313-05 |
| Grad de luciu 60°   | < 25  | ISO 2813                               |
| Raportul de contrast, CR  | Min. 99   | ISO 3905                               |
| Compuși Organici Volatili, COV, (g/L). Produsul gata de utilizat      | 0.44  | ASTM D 3960;<br>SR EN ISO 11890-2      |
| Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006 | A/a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane.<br>Limită faza II: 30 g/L |  |
| Randament (m <sup>2</sup> /L/strat)                                   | 10 - 13 *)  | ISO 6504                               |
| Grosime film uscat (microni)  | 30 - 35   | ISO 6504                               |
| Termen de valabilitate  | 36 luni   |  |

\*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
  - Fisuri - cu **KRAFT Repair**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă **KRAFT White Primer**.
  - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT Repair**, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, un strat de amorsă **KRAFT White Primer**.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, **KRAFT White Primer**. Dacă suprafețele sunt portante, fără exfolieri sau blistere, se poate trece direct la aplicarea vopselei **KRAFT Comfort interior**.
- Suprafețe noi din ciment sau beton se amorsează, după minim 30 de zile de la punerea lor în operă, cu **KRAFT Wall Primer** diluat corespunzător sau cu **KRAFT White Primer**.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT Comfort Primer** sau, pentru suprafețe murdare, **KRAFT White Primer** diluate corespunzător.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se amorsează cu **KRAFT Stain Blocker Aqua**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

## PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate (diluție) **KRAFT Comfort interior**: cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: max. 10%
- Pentru al doilea strat: nu se diluează

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.

Nu se recomandă colorarea vopselei cu alți coloranți decât cei din sistemul de nuanțare **KRAFT Mix**.

Nu amestecați produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

## PUNERE ÎN OPERĂ

**Condiții de mediu:** temperatura: 5 – 30°C; umiditate relativă < 65%

**Condiții optime de aplicare pentru suport:** temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%

**Unelte:** pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless.

**Aplicare:** Se aplică 2 straturi de **KRAFT Comfort interior** pe suprafața pregătită corespunzător.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcție de temperatură.

Timpul de uscare superficială este de 1 – 2 ore (la 25°C și umiditate relativă 65%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

**Curățare unelte:** cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

**ATENȚIE!** Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

## AMBALARE

Alb: 0.75L, 2.5L, 4L, 8.5L, 10L, 15L, 4Kg.

# KRAFT COMFORT INTERIOR

Vopsea lavabilă pentru interior

Fișa Tehnică Nr. 57 / 05.2008

Rev. 7 / 25.07.2018



DRIVEN BY INNOVATION

## MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se protejează de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208-Conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

## DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C.

**A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!** Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.



DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomiștilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.P.L.R&D 01.10 / 26

Pagina 3