



KRAFT PLASTER R15, R25

Tencuială decorativă cu aspect striat

Fișa Tehnică Nr. 56 / 05.2008

Rev. 5 / 07.2018

Tencuială decorativă pe bază de dispersie apoasă de rășini acrilice, agregate cu dimensiuni între 0,25 și 2,5 mm, pigmenți și aditivi.

DOMENII DE UTILIZARE

Se aplică pe suprafețe exterioare și interioare din beton, mortar, tencuială minerală, zidărie și ca strat de finisaj peste termoizolație.

CARACTERISTICI	BENEFICII
<p>Rezistă la ploaie, îngheț și poluare atmosferică Permeabilitate bună la vaporii de apă Coeficient scăzut de absorbție a apei Aderență foarte bună la suport Timp bun de uscare Se poate colora în sistemul KRAFT Mix</p>	<p>Protecție de durată pentru fațade Permite respirația pereților Durabilitate a stratului de finisaj Se lucrează ușor Se pot obține peste 1.000 de nuanțe</p>

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Granulație (mm)	R15: 0,25-2,0 R25: 0,25-2,5	
Densitate relativă (Kg/L)	Aprox. 1,70 – 1,80	ISO 2811
pH	8,0 – 10,0	SR ISO 10523 : 1997 STAS 8619-90 5
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE și HG 735 / 2006)	A/c-SBA - Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral. Strat de acoperire pe bază de apă. Limită faza II: 40 g/L	
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produsul gata de utilizat.	30	ASTM D 3960 SR EN ISO 11890-2
Randament teoretic (Kg/m ²)	R15: 2,8 *) R25: 3,5 *)	ISO 6504
Grosime strat (microni)	R15: 1.500-2.000 R25: 2.000-2.500	
Timp de uscare	24 ore (la 25°C și 50% umiditate relativă)	

KRAFT PLASTER R15, R25

Tencuială decorativă cu aspect striat



DRIVEN BY INNOVATION

Fișa Tehnică Nr. 56 / 05.2008

Rev. 5 / 07.2018

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Termen de valabilitate	36 luni	

^{*)} Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare. Randamentele teoretice sunt orientative. În practică, se ia în considerare un adaos de 10%, deoarece consumul de material este influențat de rugozitatea și porozitatea stratului suport, cât și de tehnica de aplicare. Abateri de planeitate peste limita admisă (max 2 mm sub dreptarul de 1 m) pot conduce la creșteri ale consumurilor specifice de material și pot afecta aspectul structurii finisajului.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu **KRAFT Repair**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT Plaster Primer**.
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT Repair**, se șlefuieste din nou, după care se aplică amorsa **KRAFT Plaster Primer**.
- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT Plaster Primer**.
- Suprafețe noi – se amorsează cu **KRAFT Plaster Primer**.
- Suprafețele noi din beton se amorsează după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. Petele de decofrol de pe betonul nou se îndepărtează cu abur supraîncălzit sau cu substanțe speciale de decapare.
- Suprafețele noi din tencuială minerală se amorsează după minim 15 zile de la punerea lor în operă.
- Suprafețe care prezintă pete de mucegai: se îndepărtează complet stratul de mucegai și se tratează suprafața cu **soluție antimucegai**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT Plaster Primer**.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se tratează mai întâi cu un strat de **KRAFT Stain Blocker Aqua**; după 24 ore se aplică 1 strat de **KRAFT Plaster Primer**.
- Suprafețe nisipoase: Se îndepărtează mecanic sau se consolidează cu grunduri speciale de ancorare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Diluare : Nu se diluează!

Se omogenizează bine cu mixerul la turație mică, pentru distribuirea uniformă a componentelor.

Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

Produsul este verificat conform cu standardul european SR EN 15824 și în termosistem sistem KRAFT THERM în conformitate cu ETAG 004 - Ghidul european de agrementare a sistemelor termoizolante. Conformitatea produsului este și în concordanță cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de mediu: temperatură: 10 – 30°C; umiditate relativă < 65%

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 15%

Unelte: Fier de glet din inox pentru aplicare și drișcă de plastic pentru structurare. După utilizare, curățați uneltele cu apă.

KRAFT PLASTER R15, R25

Tencuială decorativă cu aspect striat



DRIVEN BY INNOVATION

Fișa Tehnică Nr. 56 / 05.2008

Rev. 5 / 07.2018

Aplicare: Se aplică un strat de **KRAFT PLASTER R**. Stratul aplicat se lasă câteva minute să se usuce, după care se structurează cu drișca din plastic, cu mișcări circulare strânse. Pe suprafețe mari se recomandă să se aplice fără pauze, umed pe umed, pentru a preveni apariția nadelor. Se curăță drișca cu șpaclul ori de câte ori aceasta se încarcă cu material la aplicare.

NU SE APLICĂ PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, VÂNT PUTERNIC SAU ÎN BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE!

Dacă se lucrează în condiții nefavorabile, fațada trebuie protejată.

Timp de uscare superficială: 24 ore (la 25°C și umiditate relativă 50%).

Timp de uscare în masă: 7 zile. Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare și modificarea nuanțelor de culoare. Diferențele de culoare (pete) sunt mai ales rezultatul unor particularități ale stratului suport sau al unei expuneri neuniforme a fațadelor (umbrele schelei) neuniformități ale suportului în ceea ce privește gradul de absorbție și structura acestuia respectiv, diverse grade de expunere la intemperii. Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiași șarje de producție. În cazul folosirii produsului din șarje diferite, se recomandă amestecarea acestora în prealabil. Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conținutul tencuielii este posibilă apariția unor granule de culoare ușor mai întunecate. Nu este un defect de calitate, ci doar afectarea aspectului vizual de mică amploare datorat materiilor prime naturale folosite la obținerea tencuielilor decorative de fațada. Drișcuirea excesivă poate produce local o diferență de nuanță de culoare. Aceste diferențe nu afectează funcționalitatea sau calitatea produsului. Aplicarea unui alt finisaj peste tencuiala decorativă se recomandă după min. 72 de ore de la aplicare (pentru condiții climatice temperatura 20°C și umiditatea aerului 60%).

AMBALARE

Alb și transparent în ambalaje de 25 Kg. Poate fi nuanțat cu sistemul de nuanțare **KRAFT MIX**.

MĂSURI DE SECURITATE

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provoca vădome. P410+P403-A se protejează de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. EUH208- conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Clasificarea produsului conform Regulamentului UE 1272/2008 se găsește în SDS-ul produsului.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 65%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C. Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.

A SE FERİ DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!

DE RETINUT!

- Nu se aplică în condiții de expunere directă la radiațiile solare, vânt, ploaie, ceață, ninsoare. Umiditatea excesivă și temperatura scăzută împiedică uscarea, prin relungirea acesteia, și poate modifica aspectul final în momentul uscării.

KRAFT PLASTER R15, R25

Tencuială decorativă cu aspect striat



DRIVEN BY INNOVATION

Fișa Tehnică Nr. 56 / 05.2008

Rev. 5 / 07.2018

- Nu se aplică pe pelicule vechi sau noi de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă.
- Pentru o suprafață complete trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare, de pe galeata și/sau Fișa Tehnică, poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Nu se aplica pe acele suprafețe orizontale pe care precipitațiile (ploaie, zăpadă, lapovită etc) cad perpendicular (acoperis, glafuri, suprafețe neprotejate cu un acoperis).
- Lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții (căldură excesivă, frig, etc.) decât cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului. Indemanarea profesională și uneltele de aplicare influențează aspectul final.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta ambalajului și/sau cele înscrise în Fișa Tehnică a produsului respective.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.
- Nu se combină cu alte produse.

Produsul este fabricat în Sistem de management integrat: Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; SA 8000.



DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.P.L.R&D 01.10 / 26

Pagina 4